

PROMASEAL®-S



Dati tecnici	
Colori disponibili	bianco e grigio
Consistenza	pasta
Peso Specifico	1.2 ± 0.2 g/cm ³
Resistenza al fuoco	Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni riportate nei rapporti di classificazione
Recupero Elastico	>80%
Resistenza termica	da -40°C a +80°C
Allungamento prima della rottura	>250%
Resistenza alla trazione	ca. 0.25 N/mm ²
Durezza Shore A	ca. 22
Tempo di indurimento completo	2mm/24h

Descrizione del prodotto

PROMASEAL®-S è un mastice antincendio flessibile mono-componente. Grazie alla sua elasticità, PROMASEAL®-S è utilizzabile per applicazioni di movimento oltre che per uso esterno se correttamente protetto.

Area di applicazione

Il mastice antincendio PROMASEAL® S è utilizzabile sia su pareti sia su solai. È stato pensato per essere applicabile su giunti di movimento, fasci di cavi, tubazioni non combustibili e vetri, con lo scopo di sigillare dalla diffusione del fumo e delle fiamme.

Vantaggi e benefici

- Resistente al deterioramento, all'invecchiamento ed alle intemperie.
- Indifferente alle più comuni sostanze chimiche
- Possibilità di espansione a contatto con solventi, grassi, oli e carburanti, ma non di dissolvenza.

Normative di riferimento

EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni)
 EN 1366-4 (giunti)
 EN 13501-2

Imballaggio

Cartucce da 300 ml, 25 tubi per cartone, 1200 cartucce/pallet. Dato soggetto a possibili variazioni

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo. Validità di almeno 12 mesi se sigillati all'interno dei contenitori originali. Una volta aperti, i contenitori devono essere esauriti rapidamente.

Istruzioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con cibi e bevande.